Технический бюллетень

PRIMER-PU

(ПРАЙМЕР-ПУ)

Грунт под ISOFLEX-PU

Описание

PRIMER-PU - готовая к применению однокомпонентная полиуретановая грунтовка с растворителями. Обеспечивает надежное сцепление жидкой бесшовной мембраны - эластомера ISOFLEX-PU с основанием, при ее нанесении на пористые основания гидроизолируемой террасы. Проникая в поры основания грунтовка функционирует как связывающий слой между ISOFLEX-PU и основанием.

Применение

PRIMER-PU применяется в виде грунтовки для обеспечения отличного сцепления ISOFLEX-PU с бетоном, цементными стяжками, деревом и т.д.

Технические характеристики

Основа:	предполимер полиуретана
Цвет:	светло-желтый
Время выдержки перед нанесением первого слоя основного покрытия:	1-3 часа

Инструкции

1. Подготовка основания
Основание должно быть чистым, сухим без жирных пятен, пыли, рыхлых участков и т.д.

2. Нанесение
PRIMER-PU тщательно перемешивается и равномерно наносится на поверхность кистью, валиком или пульверизатором перед нанесением ISOFLEX-PU.

Расход

200-300 г/1 $м^2$ в зависимости от впитывающей способности основания.

Упаковка

PRIMER-PU поставляется в металлических канистрах по 1 кг, 5 кг и 17 кг.

Срок годности - Хранение

Срок хранения – 9 месяцев со дня изготовления в плотно закрытой таре в сухих помещениях, защищенных от мороза.

Важные пометки

- Температура нанесения и затвердевания материала от $+5^0$C до $+35^0$C.
- После того, как произойдет вскрытие тары, повторному хранению она не подлежит.

Летучие Органические Соединения (ЛОС)

В соответствии с Директивой 2004/42/CE (Приложение II, таблица A), максимальное допустимое содержание ЛОС в продукте подкатегории h, типа SB составляет 750 г/л (2010) для готового к применению продукта. Максимальное содержание ЛОС в готовом к применению продукте PRIMER-PU <750 г/л.

ISOMAT S.A.
BUILDING CHEMICALS AND MORTARS
MAIN OFFICES - FACTORY:
17th km Thessaloniki - Ag. Athanasios Road,
P.O. BOX 1043, 570 03 Ag. Athanasios, Greece,
Tel.: +30 2310 576 000, Fax: +30 2310 722 475
www.isomat.net e-mail: info@isomat.net

В настоящий технический бюллетень включены технические данные и рекомендации, являющиеся результатом многолетнего опыта и приобретенных знаний нашего Научно-Исследовательского Отдела, а также применения материала на практике. Поскольку не имеется какой-либо возможности проверки условий применения материала, то рекомендации и предложения по способу использования материала предоставляются без гарантии нашей компании. Вследствие этого, Вы должны быть уверены в том, что материал считается подходящим к использованию и условиям работ. Новое издание данного технического бюллетеня аннулирует его предыдущий выпуск.